

UZUN YAĞLI ALKİD REÇİNE

Ürün Adı	Çözücü	NV % ±2	Gardner Renk Max.	Asit No Max.	Viskozite 25°C Saniye (")	Gardner viskozite ölçüm	Temel özellikler ve kullanım alanları
SEMKYD S 60 W 70 SMK-2302	WHITE SPIRIT	70	5	9	18-27	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• Sentetik boya üretiminde kullanılır.• Fırça ile sürülmeye uygundur.• Sararmaya karşı dirençli çok parlak bir film verir.
SEMKYD FA 60 W 70 SMK-7000	WHITE SPIRIT	70	15	8	20-25	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• Sentetik boya üretiminde kullanılır.• Fırça ile sürülmeye uygundur.• Sararmaya karşı dirençli çok parlak bir film verir.
SEMKYD FA 60 W 70 SMK-2370	WHITE SPIRIT	70	5	9	18-27	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• Sentetik boya üretiminde kullanılır.• Fırça ile sürülmeye uygundur.• Sararmaya karşı dirençli çok parlak bir film verir.
SEMKYD S 64 W 70 SMK-2364	WHITE SPIRIT	70	7	15	18-27	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• Sentetik boya üretiminde kullanılır.• Fırça ile sürülmeye uygundur.• Sararmaya karşı dirençli çok parlak bir film verir.

ORTA YAĞLI ALKİD REÇİNE

Ürün Adı	Çözücü	NV % ±2	Gardner Renk Max.	Asit No Max.	Viskozite 25°C Saniye (")	Gardner viskozite ölçüm	Temel özellikler ve kullanım alanları
SEMKYD FA 52 T 70 SMK-0018	TOLUEN	70	4	12	18-25	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• İyi kuruma ve sertlik• Neme karşı direnç• Yüksek mekanik direnç• Yol çizgi boyası için uygun• Metal yüzeyler için uygun
SEMKYD FA 50 K 60 SMK-6000	KSİLEN	60	15	5	200-300	DIN6	<ul style="list-style-type: none">• Neme karşı direnç• Yüksek mekanik direnç• Parlak, sert ve esnek film sağlar.• Sararmaya karşı dirençlidir.
SEMKYD FA 50 WX 55 SMK-6055	KSİLEN / WHITE SPIRIT	55	4-8	6	500 üzeri	DIN6	<ul style="list-style-type: none">• Endüstriyel boyalarında, otomobil tamir ve deniz araba boyalarında kullanılır.• Hızlı kuruma• Esnek, sert ve parlaktır.• Sararmaya karşı dirençli çok parlak bir film verir.• Mekanik direnç.
SEMKYD FA 50 T 70 SMK-6070	TOLUEN	70	15	5-10	Müşterine talebine göre değişiklik gösterir.	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• İyi kuruma ve sertlik• Neme karşı direnç• Parlak, sert ve esnek film sağlar.• Sararmaya karşı dirençlidir.

KISA YAĞLI ALKİD REÇİNE

Ürün Adı	Çözücü	NV % ±2	Gardner Renk Max.	Asit No Max.	Viskozite 25°C Saniye (")	Gardner Viskozite ölçüm	Temel özellikler ve kullanım alanları
SEMKYD FA 36 BG 60 SMK-0360	BUTİL GLİKOL/ Solvesso 100	60	3	6	80-100	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• Fırın kurumalı sistemlerde çok parlak film verir.• Sararmaya karşı dirençli çok açık renk oluşturur.• Fırın ve N/C Sistemleri için uygun.
SEMKYD FA 36 BG 75 SMK-3611	BUTİL GLİKOL/ Solvesso 100	75	3	10	135-150	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• Fırın kurumalı sistemlerde çok parlak film verir.• Sararmaya karşı dirençli çok açık renk oluşturur.• Fırın ve N/C Sistemleri için uygun.
SEMKYD FA 40 TX 65 SMK-4444	KSİLEN OR TOLUEN	65	7	10	15-30	DIN6	<ul style="list-style-type: none">• Selülozik boya kullanımına çok uygundur.• Mobilya vernikleri ve boyalarda kullanılır.• Fırın boyalarda hızlı kurlenme.• Yüksek ve kalıcı parlaklık• Metal yüzeylerde yapışma.

RAPİD ALKİD REÇİNE

Ürün Adı	Çözücü	NV % ±2	Gardner Renk Max.	Asit No Max.	Viskozite 25°C Second (")	Gardner Viskozite ölçüm	Temel özellikler ve kullanım alanları
SEMKYD S 27 K 60 SMK-3333	KSİLEN	60	6	10	240-270	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı kurumalı endüstriyel tip ve hammerton boyalar için uygundur.• Parlak, sert ve esnek film sağlar.• Sararmaya karşı dirençlidir.
SEMKYD S 27 T 60 SMK-3332	TOLUEN	60	6	10	60-100	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı kurumalı endüstriyel tip ve hammerton boyalar için uygundur.• Parlak, sert ve esnek film sağlar.• Sararmaya karşı dirençlidir.
SEMKYD FA 27 K 60 SMK-3349	KSİLEN	60	6	8	240-270	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı kurumalı endüstriyel tip ve hammerton boyalar için uygundur.• Parlak, sert ve esnek film sağlar.• Sararmaya karşı dirençlidir.
SEMKYD S 34 X 65 SMK-3362	KSİLEN	65	11	10	270-330	DIN 6	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı kurumalı endüstriyel tip ve hammerton boyalar için uygundur.• Parlak, sert ve esnek film sağlar.• Sararmaya karşı dirençlidir.
SEMKYD S 31 X 60 SMK-994	KSİLEN	60	11	10	210-230	DIN6	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı kurumalı endüstriyel tip ve hammerton boyalar için uygundur.• Parlak, sert ve esnek film sağlar.• Sararmaya karşı dirençlidir.

STİREN MODİFİYELİ ALKİD REÇİNE

Ürün Adı	Çözücü	NV % ±2	Gardner Renk Max.	Asit No Max.	Viskozite 25°C Saniye (")	Gardner viskozite ölçüm	Temel özellikler ve kullanım alanları
SEMKYD S 45 X 60 SMK-4300	STİREN/ KSİLEN	60	6	10	40-75	DIN4	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı kurumalı• Yüksek esneklik ve sağlamlık• Yüksek parlaklık• Sararmaya karşı dirençli• Hammerton boyalar için ideal.
SEMKYD TS 35 X 60 SMK-4320	STİREN/ KSİLEN	60	8	14	75-95	DIN4	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı kurumalı• Yüksek esneklik ve sağlamlık• Yüksek parlaklık• Sararmaya karşı dirençli• Hammerton boyalar için ideal.

ÜRETAN MODİFİYELİ ALKİD REÇİNE

Ürün Adı	Çözücü	NV % ±2	Gardner Renk Max.	Asit No Max.	Viskozite 25°C Saniye (")	Gardner viskozite ölçüm	Temel özellikler ve kullanım alanları
SEMKYD S 52 WX 60 SMK-4330	KSİLEN/ NAFTA	60	8	5	80-100	DIN6	<ul style="list-style-type: none"> • Yüksek parlaklık • İyi kuruma ve sertleşme • Sararmaya ve suya karşı direnç • Yat verniği, parke verniği dolgusu ve ahşap son kat verniği için ideal • Sentetik oto boyası için ideal.
SEMKYD O 54 W 60 SMK-5200	WHITE SPIRIT	60	7	3	600 üzeri	DIN 6	<ul style="list-style-type: none"> • Çabuk kuruma ve iyi sertleşme • Fırçayla sürülmeye uygundur. • Yüksek ve kalıcı parlaklık • Parke cilalarında • Fırça ile sürülmeye uygundur. • Ahşap ve yat verniklerinde • Sanayi boya ve verniklerinde kullanılır.

POLİÜRETAN MODİFİYELİ ALKİD REÇİNE

Ürün Adı	Çözücü	NV % ±2	Gardner Renk Max.	Asit No Max.	Viskozite 25°C Saniye (")	Gardner viskozite ölçüm	Temel özellikler ve kullanım alanları
SEMKYD C 31 X 70 SMK-5170	XYLENE	70	3	10	350-400	DIN 6	<ul style="list-style-type: none"> • Yüksek kalite ve yüksek UV direnci • Fırın boyaları üretiminde ve poliüretan parlak verniklerde kullanılır. • Parlak, sert ve esnek film verir. • Sararmaya karşı dirençli parlak film verir.
SEMKYD FA 34 X 60 E SMK-0350	XYLENE	60	4	6	90-100	DIN 6	<ul style="list-style-type: none"> • Poliüretan verniklerinde yüksek parlaklık sağlar. • Fırın kurutma sistemlerinde son kat olarak kullanılır, yüksek sıcaklıklarda sararma yapmaz. • N/C boya ve verniklerinde kullanılır, yüksek esneklik ve sağlamlık sağlar.